

Specyfikacja tkaniny

SAKOPLAN BS900

tkanina		100% PES 1100 dtex	
wykończenie		lakier akrylowy obustronnie	
gramatura		900 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
skład	tkanina	29 %	
	powłoka	71 %	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	4100 N/5cm	DIN 53354
	wątek	3800 N/5cm	
	osnowa	3250 N/5cm	ISO1421:2016
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	630 N	DIN 53363
	wątek	580 N	
	osnowa	330 N	ISO4674-1 B
	wątek	320 N	
przyleganie PVC do poliestru		160 N/5cm	DIN 53357
		140 N/5cm	ISO2411:2017
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
odporność UV		3 – 5 lat	
odporność na zginanie		100.000	DIN 53359
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

partner na lata