

## Specyfikacja tkaniny

### SAKOPLAN BTO850FR

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
wykończenie		lakier akrylowy obustronnie	
blokada światła		97 %	
gramatura		850 g/m <sup>2</sup>	BS 3424 metoda 5A
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3500 N/5cm	DIN 53354
	wątek	3100 N/5cm	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2550 N/5cm	ISO 1421:2016
	wątek	2300 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	380 N	DIN 53363
	wątek	350 N	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	220 N	ISO 4674-1 metoda B
	wątek	210 N	
przyleganie PVC do poliestru		150 N/5 cm	DIN 53357
		130 N/5cm	ISO 2411:2017
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
klasyfikacja ogniowa		B-s2,d0	PN-EN 13501-1:2019-02
odporność na zginanie		100.000	DIN 53359
wykończenie		antypeśń	
odporność UV		3-5 lat	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

*partner na lata*