

## Specyfikacja tkaniny

### SAKOPLAN BSM650FR

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
wykończenie		lakier matowy jednostronnie	
gramatura		650 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3000 N/5cm	DIN 53354
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3000 N/5cm	ISO 1421
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	280 N	DIN 53363
	wątek	280 N	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	240 N	ISO 4674-1 metoda A
	wątek	240 N	
przyleganie PVC do poliestru		95 N/5 cm	DIN 53357
		95 N/5cm	ISO 2411:2017
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
klasyfikacja ogniowa		trudno zapalny	PN-EN ISO 6940:2005 PN-EN ISO 6941:2005
odporność na zginanie		100.000	DIN 53359
		brak pęknięć	ASTM D2136-2
zabezpieczenie AB		1	ISO 846 A
odporność UV		3 lata	
kolor		RAL6006	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

*partner na lata*