

Specyfikacja tkaniny

SAKOTEX SAK600FR

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
wykończenie		błyszczące nie lakierowane	
gramatura		600 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2500 N/5cm	DIN 53354
	wątek	2180 N/5cm	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	1890 N/5cm	ISO 1421:2016
	wątek	1650 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	300 N	DIN 53363
	wątek	280 N	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	120 N	ISO 4674-1 metoda B
	wątek	90 N	
przyleganie PVC do poliestru		130 N/5 cm	DIN 53357
		120 N/5cm	ISO 2411:2017
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
klasyfikacja ogniowa		trudno zapalny	PN-EN ISO 6940/6941
odporność na zginanie		70.000	DIN 53359
odporność UV		3 lata	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

partner na lata

CENTRALA
 Aleksandria 6
 95-035 Ozorków
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
 ul. Kłobucka 7
 02-699 Warszawa
 tel./fax: 22 899 33 82
 kom. 607 770 237
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
 ul. Armii Krajowej 28
 42-520 Dąbrowa Górnicza
 tel./fax: 32 616 81 94
 kom. 697 575 770
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Rojna 69 C
 91-134 Łódź
 tel./fax: 42 656 09 51
 kom. 607 770 236
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl