

## Specyfikacja tkaniny SAKOPLAN BT650FR

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
wykończenie		lakier akrylowy obustronnie	
gramatura		650 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3000 N/5cm	DIN 53354
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3000 N/5cm	ISO 1421
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	280 N	DIN 53363
	wątek	280 N	
wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	240 N	ISO 4674-1 metoda A
	wątek	240 N	
przyleganie PVC do poliestru		95 N/5 cm	DIN 53357
		95 N/5cm	ISO 2411:2017
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
klasyfikacja ogniowa		B-s2,d0	PN-EN 13501-1:2019-02
zabezpieczenie AB		1	ISO 846 A
odporność UV		min. 5 lat	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

*partner na lata*